



OWATROL Roststopp

Unsere Cortenstahl-Produkte werden ohne Rostschicht angeliefert. Der Rostvorgang dieser Produkte dauert je nach Witterungsbedingungen etwa 4–5 Monate. Wenn der Cortenstahl die gewünschte Farbe hat, kann der Oxidationsvorgang durch Auftragen von Owatrol gestoppt werden. Damit rostet das Produkt nicht weiter.

Owatrol ist ein eindringendes Versiegelungsmittel, das eine Schutzschicht gegen Durchrosten bildet. Außerdem sorgt Owatrol dafür, dass der Cortenstahl nicht abfärbt. Es ist ein vielseitiges Öl, das an der Außenluft trocknet. Das Öl hält überschüssige Feuchtigkeit und Luft vom Cortenstahl fern. Dadurch kann der Cortenstahl nicht durchrosten und behält die Farbe jenes Zeitpunkts, an welchem Sie Ihr Produkt behandelt haben.

VERARBEITUNGSHINWEISE:

1. Stellen Sie sicher, dass alle Produkte, die Sie nicht mit Owatrol behandeln, gut geschützt sind.
2. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.
3. Verteilen Sie das Öl gleichmäßig mit einem Pinsel oder einem Farbröller.

ACHTUNG!

- Zwischen 5 °C und 35 °C verarbeiten.
- Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf heißen Oberflächen auftragen.
- Frostfrei lagern und vor hohen Temperaturen schützen.

TROCKNUNGSZEITEN:

- Handtrocken: 12 Stunden.
- Komplett trocken: 24 Stunden.